



HDPE EXT N 50

Regranulat



Nazwa	EXT
Typ	N 50
Rodzaj tworzywa	Polyethylene, High Density
Forma	regranulat
Barwa	czarny
Ilość	300 T/miesiąc
Opakowanie	big-bag ~1100 kg. 22 big-bagi/naczepę
Dostępność	14 dni po zamówieniu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

WARTOŚĆ

Fizyczne

Gęstość	0,95 g/cm³
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 5 kg	< 1,2 g/cm³

Mechaniczne

Moduł elastyczności przy rozciąganiu	820 MPa
Napężenie na granicy plastyczności	22 MPa
Wydłużenie na granicy plastyczności	250,00%
Udarność badana młotem Charpiego (23C)	40 kJ/m²